

IN THE SPECIFICATION

Kindly revise Tables 5-9 as follows:

Table 5

(mass %)

	25	26	27	28	29	30	31
SiO <sub>2</sub>	64.950	55.850	55.350	42.000	35.550	30.000	68.990
B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	14.900	13.050	6.050	13.600	16.000	20.000	11.100
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	2.300	0.500	0.600	4.200	4.500	5.500	
Li <sub>2</sub> O			3.000	2.000	2.000	2.000	
Na <sub>2</sub> O	9.250		1.200	0.300	0.300		9.550
K <sub>2</sub> O	6.850	11.450	8.700				7.750
BaO			16.850	37.050	40.750	40.000	1.550
ZnO			5.750				1.000
PbO	1.095		2.000		0.500		
TiO <sub>2</sub>	0.005	0.050		0.100			0.010
As <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.150		0.250	0.400	0.400	0.300	
Sb <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		0.010	0.250				0.050
K <sub>2</sub> SiF <sub>6</sub>		19.090					
KHF <sub>2</sub>	0.500			0.350		0.200	
CaO						2.000	
Total	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F	0.243	9.879		0.170		0.097	
Nd	1.5163	1.4875	1.5567	1.5891	1.6031	1.6056	1.5163
N <sub>y</sub> d	64.1	70.2	58.7	61.2	60.6	61.1	64.1
Δ n(ppm)	0.7	0.0	0.5	0.5	0.7	0.3	0.0

RECEIVED  
SEP 26 2003  
GROUP 1700

Q1

Table 6

(mass 5)

	32	33	34	35	36	37	38
SiO <sub>2</sub>	67.20	67.80	40.00	34.55	49.00	55.80	35.50
B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	3.60	4.10	12.30	18.00	17.90	13.05	16.00
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>			4.50	5.50	0.30	0.50	4.50
Li <sub>2</sub> O			2.00				2.00
Na <sub>2</sub> O	12.50	12.10	0.30	0.30			0.50
K <sub>2</sub> O	6.13	6.15			12.00	11.40	0.20
BaO	10.22	9.45	38.00	38.75			40.80
PbO				0.50			
TiO <sub>2</sub>		0.20	0.50			0.04	0.10
As <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.35		0.40	0.40	0.20	0.01	0.40
Sb <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		0.20					
K <sub>2</sub> SiF <sub>6</sub>						19.20	
KHF <sub>2</sub>					20.60		
SrO			2.00				
ZrO <sub>2</sub>				2.00			
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
F					10.02	9.94	
Nd	1.5184	1.5184	1.5962	1.5989	1.4850	1.4860	1.6025
N v d	60.3	60.3	60.5	60.3	70.1	69.7	60.5
Δ n(ppm)	0.4	0.2	0.4	0.3	0.1	0.1	0.5

Q1  
Ans

Table 7

(mass %)

	39	40	41	42	43	44	45	46
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	27.45	22.45	21.05	5.55	10.85	9.35	19.40	4.85
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	6.55	5.35	5.05	1.35	2.60	2.20	3.95	1.15
AlF <sub>3</sub>	7.25	11.55	12.45	24.30	24.05	28.30		27.20
MgF <sub>2</sub>	4.45	6.05	5.10	5.20	4.25	5.30		4.05
CaF <sub>2</sub>	11.20	15.80	16.05	25.55	20.95	16.65		20.20
SrF <sub>2</sub>	18.00	20.35	25.85	26.10	24.00	26.75	22.00	21.55
BaF <sub>2</sub>	25.10	18.45	14.45	11.80	13.20	10.65	44.50	15.00
YF <sub>3</sub>								5.00
NaF					0.10			
KF				0.15				1.00
Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub>							3.00	
La <sub>2</sub> O <sub>3</sub>							5.00	
SnO <sub>2</sub>							0.05	
SrO						0.80	2.10	
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
F	23.97	29.37	30.32	42.60	39.28	40.94	16.30	42.94
Nd	1.5296	1.5043	1.5006	1.4353	1.4505	1.4541	1.5632	1.4388
N <sub>v</sub> d	76.2	79.4	81.1	85.5	81.6	90.5	69.8	95.1
Δn(ppm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0

Table 8

(mass %)

	47	48	49	50	51	52	53	54
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	25.00	38.20	22.60	20.00	32.15	21.50	11.70	20.15
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	6.00	8.60	5.40		1.80	3.30	2.80	2.55
AlF <sub>3</sub>				10.00	7.50		26.50	13.75
MgF <sub>2</sub>			0.50		2.35	8.00	4.00	4.90
CaF <sub>2</sub>		9.00		10.00	7.00	15.00	14.00	15.40
SrF <sub>2</sub>	15.00		14.00	20.00	9.20	13.00	23.00	15.85
BaF <sub>2</sub>	28.00	22.00	47.00	20.00	25.00	22.00	12.00	15.80
YF <sub>3</sub>		3.00						
LaF <sub>3</sub>	5.00		2.00					
GdF <sub>3</sub>						10.00		2.60
LiF			2.50					
Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	10.00	5.50	6.00					
La <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	10.00	6.20						
Gd <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		5.00		20.00		5.00		
SnO <sub>2</sub>	1.00							
MgO					5.00	2.20		
CaO							6.00	
SrO								9.00
BaO		2.40			10.00			
As <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		0.10						
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
F	12.06	16.83	17.14	22.04	22.21	23.54	36.80	28.73
Nd	1.5826	1.5913	1.5583	1.5783	1.5532	1.5022	1.4565	1.4973
N <sub>v</sub> d	70.3	72.6	70.6	72.0	71.2	79.2	90.1	80.9
Δn(ppm)	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2

a1

Table 9

(mass %)

	55	56	57	58	59
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	4.00	25.00	25.00	11.70	24.00
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.00	7.00	6.00	2.80	6.00
AlF <sub>3</sub>	27.00			25.50	
MgF <sub>2</sub>	5.00			4.50	2.00
CaF <sub>2</sub>	21.00		5.00	13.50	2.00
SrF <sub>2</sub>	21.00	15.00	15.00	22.50	13.00
BaF <sub>2</sub>	16.00	19.00	23.00	12.50	27.00
YF <sub>3</sub>	5.00	10.00			
LaF <sub>3</sub>		5.00	10.00		5.00
NaF				1.00	
Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub>			10.00		5.00
La <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		10.00			5.00
Gd <sub>2</sub> O <sub>3</sub>			5.00		
Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub>					10.00
CaO				6.00	
SrO			1.00		
BaO		9.00			1.00
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
F	37.52	29.12	14.87	36.59	13.13
Nd	1.4378	1.5816	1.5822	1.4562	1.5820
N <sub>v</sub> d	97.1	70.2	69.9	90.0	70.1
Δn(ppm)	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1